

## DESCRIPTION

La Proline 8240 au fini satin / coquille d'œuf est une peinture 100% acrylique, de qualité supérieure, pour une utilisation extérieure. Elle est facile à appliquer, sans éclaboussure et sèche rapidement. Elle a été conçue spécialement pour répondre aux attentes du peintre professionnel. La Proline 8240 peut être utilisée pour des projets de types commerciaux, industriels et résidentiels.

## DOMAINE D'APPLICATION

Cette peinture est applicable sur des surfaces extérieures. La Proline 8240 doit être appliquée sur des surfaces préparées et apprêtées adéquatement. Elle est recommandée pour le gypse, le béton, le métal galvanisé, l'aluminium, la maçonnerie, le ciment et le bois. Son fini satin / coquille d'œuf permet un nettoyage facile tout en offrant un lustre atténué aux endroits désirés.

## AVANTAGES

- Procure une adhésion optimale aux surfaces bien préparées
- Sans éclaboussures,
- Procure un nivellement uniforme et un fini doux
- Bonne résistance aux nettoyages à l'eau tiède et au savon doux. Conserve son lustre et une bonne rétention de la couleur.

## LIMITATIONS

- Éviter les applications sous 10°C
- Ne pas utiliser sur des planchers
- Ne pas mélanger avec d'autres peintures
- Attendre 30 jours avant d'effectuer le premier nettoyage

## DONNÉES TECHNIQUES

Résine		100% acrylique	
Couleur		Blanc et bases	
Diluant		Eau	
Point d'éclair		N/A	
Inflammabilité		N/A	
Solides en poids		52+/-2	%
Solides en volume		40+/-2	%
COV		<50	g/l
Lustre	60°	4,5-6,5	%
Refllet	85°	10-15	%
La valeur est mesurée à partir du blanc. Elle peut varier selon la couleur choisie.			

## CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

À 25° Celsius			
Taux d'humidité relative 50%			
Selon la couleur choisie.			
Taux d'étalement		37-46 m <sup>2</sup> (400-500pi <sup>2</sup> )	gallon
Épaisseur min	Humide	3,2-4,0	mils
	Sec	1,28-1,60	mils
Temps de séchage	Sec au toucher	30	min
	Recouvrement	4-8	heures
	Nettoyage	30	jours
	Durcissement	30	jours
Application	Pinceau	√	
	Rouleau	15	mm
	Pistolet sans air (Buse 0,017-0,021)*	2000-2500	lb/po <sup>2</sup>
Dilution max 10%			
*Ces données peuvent varier selon le fabricant de l'équipement			
Application à l'extérieur		non	
Conservation	Température entre	10 et 30	°C
Base à teinter	Formats		
	946 ml	3,78L	18,9L
8240-0	Blanc	√	√
8240-1	Base P	√	√
8240-2	Base M	√	√
8240-4	Base D	√	
8240-5	Base A	√	
			max. 2 oz de colorant/3,78 L
			max. 5 oz de colorant/3,78 L
			max. 8 oz de colorant/3,78 L
			max. 12 oz de colorant/3,78 L

## PRÉPARATION DE SURFACE

La surface doit être sèche et propre, exempte de poussière, d'huile, de graisse, de rouille et de savon. Sur une surface déjà peinte, il est recommandé de nettoyer avec un dégraissant (TSP) afin d'éliminer tout contaminant pouvant nuire à l'adhésion et au durcissement du produit. Rincer à fond la surface entière. Les surfaces doivent être bien poncées et époussetées.

**Présence de moisissure** : Nettoyer la surface affectée avec un mélange de 1 partie d'eau javellisée pour 3 parties d'eau. Rincer à fond la surface entière.

**Peinture qui écaille** : À l'aide d'un grattoir, enlever la peinture affaiblie, ensuite poncer les rebords de la surface pour la rendre lisse. Un composé de réparation doit être utilisé afin de remplir les trous et les surfaces inégales. Poncer avec un papier abrasif de grain #100.

**Béton/maçonnerie**: Attendre qu'il ait durci au moins 30 jours avant de le peindre.

**Aluminium, métal galvanisé et métaux ferreux** : Enlever toute trace d'oxydation (rouille), ensuite nettoyer avec le Métal Plus 467, Conditionneur pour métal

**Bois** : La surface doit être poncée avec un papier abrasif de grain #80 ou #100 afin de favoriser l'adhésion.

## APPRÊTS RECOMMANDÉS

**Blocs de béton** : Aucun ou utiliser le bouche pores Proline 6006 pour niveler la surface

**Béton neuf** : Aucun

**Bois neuf** : Adhéro Plus 290 ou Adhéro Hybride 297

**Nœuds de pin** : Stop Plus 298 sur les nœuds seulement

**Bois de cèdre rouge et de séquoia** : Appliquez une à deux couches de Block Plus 296 à base d'alkyde

**Aluminium/ métal galvanisé** : Adhéro Plus 290 ou Métal Plus 4700 blanc

**Métaux ferreux intérieur non rouillés** : Adhéro Hybride 297

**Peinture Latex** : Aucun

**Peinture alkyde** : Adhéro Plus 290\* ou Adhéro Hybride 297

**Couleurs foncées** : Certaines couleurs foncées peuvent nécessiter l'application d'un apprêt teint d'une couleur foncée pour améliorer l'opacité. Utilisez les produits Proline 6070-2 et 6070-4 ou l'Adhéro Plus 290-2 et 290-4.

\*Voir limitations de l'Adhéro Plus 290

## APPLICATION

Ce produit est prêt à l'emploi et ne requiert aucune dilution. Bien mélanger avant l'utilisation. Appliquer une couche ou deux si nécessaire. Allouer un temps de séchage minimal de 4 heures entre chaque couche. Afin de bien couvrir la surface, il est recommandé d'utiliser un rouleau de 15mm anti-feutraant et un pinceau en nylon-polyester de qualité. Nettoyer les rouleaux et les pinceaux à l'eau tiède savonneuse après l'utilisation de ceux-ci.

**Pour une application par pulvérisation** : Peut-être diluée avec un maximum de 10% d'eau.

Pression : 2000 à 2500 lb/po<sup>2</sup>\*

Buse : 0.017 – 0.021\*

\*Ces données peuvent varier selon la marque du fabricant de l'équipement.

## ENTRETIEN

La peinture nécessite un temps de séchage minimal de 30 jours avant de procéder à un premier nettoyage. Utiliser uniquement des nettoyants doux, sans abrasifs, et un linge doux. Nettoyer la surface d'un mouvement léger et circulaire

## ENTREPOSAGE

Entreposer la peinture dans un endroit sec et maintenir la température entre 10°C et 30°C.

## GARANTIE

Ce produit donnera entière satisfaction s'il est appliqué selon les instructions du manufacturier. Dans le cas où celui-ci serait trouvé défectueux après inspection, la responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit et n'inclut pas la main-d'œuvre lors de l'application

## MESURES DE SÉCURITÉ

- Tenir hors de la portée des enfants
- Garder le contenant fermé lorsque non-utilisé
- Éviter le gel

**CONTACTEZ VOTRE MUNICIPALITÉ POUR DISPOSER DES CONTENANTS ET DES SURPLUS DE FAÇON ÉCOLOGIQUE.**